



Համարը N 1419-Ն
Տիպը Որոշում
Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2009.12.23/65(731)
Հոդ. 1423

Տեսակը Ինկորպորացիա
Կարգավիճակը Գործում է
Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն
Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ
Վավերացնող մարմինը
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 23.06.2010

Ընդունման ամսաթիվը 03.12.2009
Ստորագրման ամսաթիվը 14.12.2009
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

- Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ**
- Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ**

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

3 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1419-Ն

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «ա» ենթակետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **որոշում է.**

(նախարարը խմբ. 27.04.23 N 597-Ն)

1. Հաստատել շինարարական ապակիներին ներկայացվող անվտանգության պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնել սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովող ստանդարտների ցանկը:
3. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 2-րդ կետում նշված ստանդարտների ցանկի հրատարակումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

**Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ**

S. Սարգսյան

2009 թ. դեկտեմբերի 14
Երևան

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
դեկտեմբերի 3-ի N 1419-Ն որոշման

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻ

I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1. Շինարարական ապակիներին ներկայացվող անվտանգության պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը (այսուհետ՝ տեխնիկական կանոնակարգ) սահմանում է շենքերում և շինություններում օգտագործվող ապակու և ապակուց շինվածքների (այսուհետ՝ շինվածքներ) մեխանիկական, կենսաբանական, հրդեհային, ճառագայթումային անվտանգության և պայթաանվտանգության ապահովման նվազագույն անհրաժեշտ պահանջները:

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները տարածվում են շենքերում և շինություններում օգտագործվող հետևյալ ապակիների վրա՝

- 1) հարթ (անգույն, գունավոր (ներկված զանգվածով), զարդանկարավոր (նախշավոր), դեկորատիվ ապակի)։
- 2) հատուկ և (կամ) անվտանգ (ամրանավորված, ճառագայթապաշտպան, մխված (ջերմամարացված), ստեմալիտ (երեսապատման գեղազարդ թերթապակի), բազմաշերտ (շահագործման ընթացքում անվտանգ, հարվածակայուն, ճեղքակայուն, գնդակակայուն, պայթակայուն, աղմկապաշտպանիչ, հրակայուն), փափկացված թերթապակի (մխված փափկացված ապակի, չմխված փափկացված ապակի)։
- 3) պատվածքով (ցածրաէմիսիոն, արևապաշտպանիչ, այդ թվում՝ հայելապատ, ինքնամաքրվող, ռադիոպաշտպանիչ)։
- 4) տրամատային։
- 5) ապակեկապոցների, ընդհանուր շինարարական նշանակության (հարվածակայուն, ճեղքակայուն, գնդակակայուն, պայթակայուն, էներգախնայող, արևապաշտպանիչ, ցրտակայուն, աղմկապաշտպանիչ, հրակայուն)։
- 6) ապակե բլոկների։

II. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ

3. Սույն տեխնիկական կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները և տերմինները՝

- 1) **ամրանավորված ապակի**՝ թերթապակի, որի մեջ տեղադրված են մետաղական լարեր ցանցի կամ զուգահեռ գծերի տեսքով, որոնք զուգահեռ են մակերևույթի հարթությանը։
- 2) **անդրադարձված հարվածակայուն ալիք**՝ ալիք, որն առաջանում է շենքի (շինության) հետ անցնող հարվածակայուն ալիքի փոխազդեցության արդյունքում։
- 3) **անվտանգ ապակի**՝ ապակի, որի փշրման դեպքում չեն առաջանում խոշոր բեկորներ (մխված անվտանգ ապակի) կամ էլ բեկորները պահվում են պոլիմերային թաղանթով (բազմաշերտ անվտանգ ապակի)։
- 4) **անվտանգ ապակի շահագործման ընթացքում**՝ ապակի, որն ունի բավարար մեխանիկական ամրություն և առանց փշրման դիմանում է տրված բարձրությունից ընկնող սահմանված զանգվածով փափուկ մարմնի հարվածին: Բացի դրանից, անվտանգ շահագործման ընթացքում ապակին չպետք է փշրվելուց առաջացնի խոշոր բեկորներ (մխված անվտանգ ապակի) կամ էլ բեկորները պետք է պահվեն պոլիմերային թաղանթով (բազմաշերտ անվտանգ ապակի)։
- 5) **անցնող հարվածակայուն ալիք**՝ պայթյունի կենտրոնից շրջակա միջավայր անարգել տարածվող հարվածակայուն ալիք։
- 6) **ապակի**՝ բյուրեղային մարմին, որն ստացվում է հալույթի գերսառեցման միջոցով՝ անկախ քիմիական բաղադրությունից և պնդացման ջերմաստիճանային տիրույթից, և աստիճանաբար մածուցիկության մեծացման արդյունքում՝ օժտված պինդ մարմինների մեխանիկական հատկություններով: Հեղուկ վիճակից ապակեկերպ վիճակի անցման պրոցեսը պետք է լինի հակադարձելի։
- 7) **ապակի՝ ծածկույթով**՝ ապակի, որը լրացուցիչ հատկություններ է ձեռք բերում ծածկույթով (բացառությամբ լաբաներկային) պատելու ժամանակ։
- 8) **ապակի՝ ինքնամաքրվող ծածկույթով**՝ ապակի, որից հեռացվում է աղտոտվածքն անձրևաջրերի և անդրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցությամբ։
- 9) **ապակի՝ արևապաշտպանիչ ծածկույթով**՝ ապակի, որը պաշտպանում է սենքն ավելցուկային արևային ճառագայթման ներթափանցումից։
- 10) **ապակի՝ հայելային (անդրադարձնող) ծածկույթով**՝ ապակի, որն ունի տեսանելի լույսի անդրադարձման ավելի բարձր գործակից (թերթապակու համեմատ)։
- 11) **ապակու բլոկ**՝ միավոր տարայում, մեկը մյուսից անջատ տեղադրված միաշափ ապակու թերթերի կիպ։
- 12) **ապակու պաշտպանության դաս**՝ բնութագիր, որը ցույց է տալիս տարբեր ազդեցություններին դիմակայելու ապակու ունակությունը։
- 13) **ապակու կայունությունն արտաքին կրակի նկատմամբ**՝ տրված ժամանակահատվածում ապակեպատվածքի միջով կրակի նկատմամբ հակադիր կողմը բոցի կամ այրման արգասիքների ներթափանցմանը խոչընդոտելու ապակու ունակություն։
- 14) **ապակեկապոցներ**՝ ծավալային շինվածք, որը կազմված է դիստանցիոն շրջանակների և հերմետիկների

օգնությամբ եզրագծերով իրար միացված երկու կամ երեք ապակու թերթերից՝ ստեղծելով չորացված օդով կամ այլ գազով լցված պարփակ խուց:

15) **ապակեկապոցներ՝ կոտրակայուն՝** ապակեկապոցներ, որոնք ապահովում են անթույլատրելի ներխուժումից պաշտպանության պահանջվող աստիճանը:

16) **ապակեկապոցներ՝ ցրտակայուն՝** ապակեկապոցներ, որոնք նախատեսված են շենքերի և շինությունների արտաքին ապակեպատվածքի համար և օժտված են ցածր ջերմաստիճանների ազդեցության նկատմամբ բարձրացված կայունությամբ:

17) **ապակեկապոցներ՝ համաշինարարական նշանակության՝** ապակեկապոցներ, որոնք նախատեսված են շենքերում և շինություններում օգտագործման համար այն դեպքերում, երբ ապակեկապոցներին չեն վերապահվում հատուկ պահանջներ:

18) **ապակեկապոցներ՝ հրակայուն՝** ապակեկապոցներ, որոնք պատրաստված են հրակայուն ապակիներից և ընդունակ են որոշակի ժամանակահատվածում դիմանալ հրդեհի ժամանակ առաջացող զգալի ջերմային և մեխանիկական բեռնվածքների ազդեցությանը՝ խոչընդոտելով հրդեհի տարածմանը, նյութերի այրմանը և ջերմային ճառագայթման փոխանցմանը:

19) **ապակեկապոցներ՝ արևապաշտպանիչ՝** ապակեկապոցներ՝ նախատեսված շենքերի և շինությունների արտաքին ապակեպատման համար, ավելցուկային արևային ճառագայթման ներթափանցումից պաշտպանելու նպատակով:

20) **ապակեկապոցներ՝ հարվածակայուն՝** ապակեկապոցներ, որոնք օժտված են պահանջվող կայունության աստիճանով, կոշտ իրերով հարվածների նկատմամբ:

21) **ապակեկապոցներ՝ աղմկապաշտպանիչ՝** ապակեկապոցներ, որոնք օժտված են բարձր ձայնամեկուսիչ հատկություններով և նախատեսված են բարձր աղմուկի պայմաններում շահագործվող սենքերի ապակեպատման համար:

22) **ապակեկապոցներ՝ էներգախնայող՝** ապակեկապոցներ, որոնք օժտված են բարձր էներգախնայող հատկություններով (համաշինարարական նշանակության ապակեկապոցների համեմատ) և նախատեսված են սենքերում ջերմային պաշտպանության և նորմալ լուսավորվածության պահանջներ ապահովելու համար:

23) **ապակեպատվածք՝** մեկ կամ մի քանի ապակե շինվածքներից կոնստրուկցիա՝ ամրացված շենքում կամ շինությունում:

24) **աղմկապաշտպանում (ձայնամեկուսացում) շինվածքների՝** օդային աղմուկն իջեցնելու ապակու ունակությունը գնահատելու բնութագիր:

25) **արևային գործոն** (արևային էներգիայի ընդհանուր թողանցման գործակից)՝ լուսաթափանց կոնստրուկցիայի միջով սենքեր մուտք գործող ընդհանուր արևային էներգիայի հարաբերությունն ընկնող արևային ճառագայթման էներգիային:

26) **բազմաշերտ ապակի՝** ապակե շինվածք՝ կազմված մեկ կամ մի քանի անօրգանական ապակու թերթերից, տունձված և (կամ) ծածկված պոլիմերային և (կամ) սիլիկատային նյութերով:

27) **բազմաշերտ կոտրակայուն ապակի՝** բազմաշերտ ապակի, որը դիմակայում է բազմակի մեխանիկական հարվածների՝ առանց միջանցիկ անցք առաջացնելու, որի միջով կարող է մարդ անցնել:

28) **բազմաշերտ պայթյունակայուն ապակի՝** բազմաշերտ ապակի, որն ունի պայթյունի հարվածական ալիքի ազդեցության նվազեցման և ապակու բեկորներից վնասվելու պաշտպանման հատկություններ:

29) **բազմաշերտ գնդակակայուն ապակի՝** բազմաշերտ ապակի, որն ապահովում է պաշտպանություն հրաձգային գնդերի կրակոցներից:

30) **բազմաշերտ հարվածակայուն ապակի՝** բազմաշերտ ապակի, որը դիմակայում է կոշտ իրով հարվածին առանց փշրվելու:

31) **բազմաշերտ աղմկապաշտպանիչ ապակի՝** բազմաշերտ ապակի, որի կազմի մեջ մտնում է բարձր (այլ տեսակի բազմաշերտ ապակու հետ համեմատելով) ձայնամեկուսիչ հատկություններ ապահովող հատուկ ձայնակլանիչ պոլիմերային շերտ:

32) **բլոկներ ապակե՝** շինվածքներ հերմետիկ փակ խոռոչով, որն առաջանում է արտաքին հարթ և ներքին ակոսավոր կամ հարթ մակերևույթներով երկու մամլված շրջանակների (տուփերի) եռակցման արդյունքում:

33) **բնական լուսավորում՝** սենքերի լուսավորում երկնքի լույսով (ուղիղ կամ անդրադարձված), որը ներթափանցում է շենքերի և շինությունների արտաքին պատող կոնստրուկցիաների լուսաբացվածքների միջով:

34) **բնական լուսավորվածության գործակից (ԲԼԳ)՝** սենքի ներսում տրված հարթության որոշ կետում ցերեկային լուսավորությամբ (անմիջական կամ անդրադարձումից հետո) բնական լուսավորվածության հարաբերությունն ամբողջովին բաց երկնակամարի լույսով ստեղծված արտաքին հորիզոնական լուսավորվածության միաժամանակյա մեծությանը, որն արտահայտվում է տոկոսներով:

35) **բովախառնուրդ՝** ապակու պատրաստման համար անհրաժեշտ հումքանյութերի որոշակի հարաբերությամբ վերցված մեխանիկական խառնուրդ:

36) **գունավոր ապակի (զանգվածով ներկված)՝** թերթապակի, որը պարունակում է որոշակի գունային երանգ տվող ներկանյութեր:

37) **դեկորատիվ ապակի՝** ապակու մշակման արդյունքում, դեկորատիվ հատկություններով օժտված ապակի:

38) **գարդանկարներով (նախշավոր) ապակի**՝ ապակի, որի մեկ կամ երկու կողմերի վրա առկա է ռելիեֆային կրկնվող նախշ.

39) **Էմիսիայի (ճշգրտված էմիսիայի գործակից) գործակից**՝ մարմնի մակերևույթի ճառագայթման հզորության հարաբերությունը մինչև նույն ջերմաստիճանը տաքացված, բացարձակ սև մարմնի ճառագայթման հզորությանը.

40) **թերթապակի**՝ նատրիում կալցիում սիլիկատային ապակի՝ պատրաստված ֆլուատ, գլոցվածքի կամ ուղղահայաց ձգման մեթոդներով՝ առանց մակերևույթների լրացուցիչ մշակման, որն ունի հարթ ուղղանկյուն թերթերի տեսք.

41) **հրակայուն ապակի**՝ ապակի, ընդունակ դիմակայելու հրդեհի ժամանակ առաջացող ջերմային և մեխանիկական բեռնվածքների ազդեցությանը՝ խոչընդոտելով կրակի, այրման արգասիքների տարածմանը և ջերմային ճառագայթման փոխանցմանը.

42) **հումքանյութեր**՝ բնական և սինթետիկ նյութեր, որոնք օգտագործվում են որպես բովախառնուրդի (0,5 տոկոսից ավելի զանգվածային պարունակությամբ) բաղադրիչ ապակու պատրաստման ժամանակ.

43) **ճառագայթապաշտպանիչ ապակի**՝ ապակի՝ կապարի և բարիումի օքսիդների բարձր պարունակությամբ, ռադիոակտիվ ճառագայթումը կլանող.

44) **միված ապակի**՝ թերթապակի՝ ենթարկված հատուկ ջերմային մշակման, տաքացման և արագ սառեցման միջոցով, որի արդյունքում ապակու արտաքին շերտերն անցնում են ամուր սեղմման վիճակի, իսկ ներքինները՝ ձգման վիճակի՝ ստեղծելով ապակու մեջ լարման համակարգ, որն ապահովում է ավելի բարձր մեխանիկական և ջերմային ամրություն, ինչպես նաև անվտանգ փշրում (առանց խոշոր բեկորների առաջացման).

45) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների գնդակակայունություն**՝ հրաձգային զենքերի կրակոցներից շինվածքների պաշտպանությունն ապահովելու ունակություն.

46) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող ապակու արևային էներգիայի կլանման գործակից**՝ ապակու կողմից կլանված արևային ճառագայթման հոսքի մեծության հարաբերությունն ապակու վրա նորմալ ընկնող արևային ճառագայթման հոսքի մեծությանը.

47) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների արևային էներգիայի ուղիղ թողանցման գործակից**՝ շինվածքի միջով անցած արևային ճառագայթման հոսքի մեծության հարաբերությունն ապակու կամ շինվածքի վրա նորմալ ընկնող արևային ճառագայթման հոսքի մեծությանը.

48) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների երկարակեցություն**՝ բնութագիր, որը սահմանում է շինվածքների շահագործման հատկությունները պահպանելու ունակությունը՝ տրված ժամկետի ընթացքում.

49) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների լույսի ուղղորդված թողանցման գործակից**՝ ապակու կամ շինվածքի միջով նորմալ անցած լուսային հոսքի մեծության հարաբերությունն ապակու կամ շինվածքի վրա նորմալ ընկնող լուսային հոսքի մեծությանը.

50) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող ապակե շինվածքներ**՝ շինարարական կոնստրուկցիայի ապակե տարր, որն ստացվել է ապակու հալույթի կաղապարման կամ թերթապակու արդյունաբերական վերամշակման միջոցով.

51) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների լույսի կլանման գործակից**՝ ապակու կամ շինվածքի կողմից կլանված լուսային հոսքի մեծության հարաբերությունն ապակու կամ շինվածքի վրա նորմալ ընկնող լուսային հոսքի մեծությանը.

52) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների խմբաքանակ**՝ արտադրանքի քանակ, մեկ տրանսպորտային միջոցով փոխադրվող և ձևակերպված միասնական ուղեկցող փաստաթղթով.

53) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների վրա կլիմայական բեռնվածքներ**՝ բեռնվածքներ, որոնց ենթարկվում են ապակին և (կամ) ապակուց շինվածքները, քամու, ձնային զանգվածների, արևային ճառագայթման, ջերմաստիճանի տատանման և մթնոլորտային ճնշման ազդեցության ժամանակ.

54) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող ապակու (ապակե շինվածքի) հրակայունություն**՝ ապակու (ապակե շինվածքի) ունակություն՝ դիմակայելու հրդեհի ժամանակ առաջացող ջերմային և մեխանիկական բեռնվածքների ազդեցությանը.

55) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների մեխանիկական ամրություն**՝ շինվածքների տարբեր մեխանիկական բեռնվածքներին դիմակայելու հատկություն.

56) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների նմուշ-էտալոն**՝ արտադրվող շինվածքի նմուշ՝ ընդունված որպես էտալոն.

57) **շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների պայթյունակայունություն**՝ շինվածքների կայունություն՝ օդային հարվածական ալիքների ազդեցության նկատմամբ.

58) **շինվածքների կայունություն**՝ հարվածական ազդեցությանը (հարվածակայունություն)՝ ապակու ունակություն՝ առանց փշրվելու նորմալորված բնութագրերով, դիմակայելու կոշտ իրով մեխանիկական հարվածներին.

59) **շինվածքների կայունություն**՝ փափուկ իրով հարվածին՝ ապակու ունակություն՝ առանց փշրվելու դիմակայելու նորմալորված բնութագրերով փափուկ անկանոն ձևի իրի մեխանիկական հարվածներին.

60) **շինվածքների ջերմակայունություն**՝ ապակու ունակություն՝ դիմանալու առանց փշրման

զերմաստիճանների կտրուկ անկմանը.

61) **շինվածքների ջերմափոխանցման դիմադրություն**՝ պատող կոնստրուկցիայի երկու կողմերի շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանների տարբերության հարաբերությունը ջերմային հոսքի խտությանը.

62) **շինվածքների վրա շահագործման բեռնվածքներ**՝ նախագծման տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված բեռնվածքներ (մեխանիկական և ջերմային), որոնց ենթարկվում է ապակեպատվածքը շահագործման ընթացքում.

63) **շինվածքների տիպարային նմուշ**՝ շինվածքների նմուշ, որը պատրաստված է նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան՝ սահմանված տեխնիկական պահանջներին փորձարկման միջոցով դրա համապատասխանությունն ստուգելու համար.

64) **պայթյունակայուն ապակեպատվածք**՝ ապակեպատվածք, որն ընդունակ է կրելու օդային հարվածական ալիքների (ՕՀԱ) ազդեցությունը՝ առանց խոցելի բեկորների առաջացման.

65) **ջերմային շոկ**՝ արտաքին ապակեպատվածքի ապակու ինքնաբերաբար փշրում՝ առաջացած ապակեպատվածքի տարբեր հատվածների արևային ճառագայթման ազդեցությամբ անհամաչափ տաքացման հետևանքով.

66) **ջերմամրացված ապակի**՝ ապակի՝ հատուկ ջերմային մշակման ենթարկված, որի արդյունքում դրա մեխանիկական և ջերմային ամրությունն ստացվում է ավելի մեծ, քան սովորական (շիկափափկացրած) ապակույնը, բայց փոքր, քան միսված ապակույնը, ընդ որում, ի տարբերություն միսված ապակու, ջերմամրացված ապակու փշրման բնույթն անվտանգ չէ.

67) **ռադիոպաշտպանիչ ապակի**՝ ծածկույթով ապակի, որը հոսանքի բարձր հաճախականությունների դեպքում ունի փոքր էլեկտրական դիմադրություն և սենքերը կարող է պաշտպանել էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ներթափանցումից.

68) **ստեմալիտ (արծնապատած ապակի)**՝ միսված ապակի, որը միսման պրոցեսից առաջ ներկապատվում է հատուկ ներկով.

69) **տարա՝ շինվածքների համար**՝ հատուկ նշանակության արտադրանք, որը նախատեսված է շինվածքների պահպանման և (կամ) փոխադրման համար՝ ապահովելով դրանց ամբողջականությունը և պահպանվածությունը (արկղեր, տակդիրներ, բեռնարկղեր, փաթեթներ, բուրգեր).

70) **տրամատային ապակի**՝ ապակուց շինարարական նշանակության շինվածք, որը պատրաստվում է չընդհատվող գլոցման մեթոդով և լայնական հատվածքում ունի բարդ տրամատ (տրամատ).

71) **ցածրաէմիսիոն ապակի**՝ ապակի ծածկույթով, որը բարելավում է ջերմատեխնիկական բնութագրեր և նպաստում է ապակեպատվածքի միջով ջերմության կորուստների նվազեցմանը, ինչպես նաև շենք ներանցնող ավելցուկային արևային էներգիայի պակասեցմանը.

72) **փափկացված ապակի**՝ թերթապակի՝ տաքացված վիճակում ծոված.

73) **փաթեթավորում ապակու (ապակուց շինվածքների)**՝ արտադրանքի փոխադրման և պահման նախապատրաստման համալիր պաշտպանիչ միջոցառումներ՝ դրա պահպանվածության ապահովման համար.

74) **օդային հարվածական ալիք (ՕՀԱ)**՝ օդում գերձայնային արագությամբ տարածվող անցումային տիբրոյթ, որում կատարվում է խտության, ճնշման և օդային միջավայրի տեղափոխման արագության կտրուկ փոփոխություն: ՕՀԱ-ն բաղկացած է երկու ֆազերից՝ սեղմման ֆազից, որտեղ օդի ճնշումը, խտությունը, արագությունը և ջերմաստիճանը ցատկով մեծանում է մինչև առավելագույնը, այնուհետև համեմատաբար սահուն նվազումը, և նոսրացման ֆազից, որտեղ կատարվում է օդի ճնշման սահուն նվազում՝ մթնոլորտայինից ցածր և դեպի պայթյունի կենտրոն ուղղված արագության բարձրացում՝ այնուհետև ճնշման սահուն բարձրացում մինչև մթնոլորտային.

75) **ՕՀԱ-ի առաջնային խոցելի գործոններ**՝ օդային միջավայրի խտության, ճնշման և տեղափոխության արագության փոփոխությունները՝ ՕՀԱ-ի սեղմման և նոսրացման ֆազերում.

76) **ՕՀԱ-ի երկրորդային խոցելի գործոններ**՝ ՕՀԱ-ի առաջնային խոցելի գործոնների ներգործության արդյունքում փշրված առարկայի հատվածներ, այդ թվում՝ շինարարական կոնստրուկցիաների և ապակեպատվածքի բեկորներ:

III. ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՊԱԿՈՒ ԵՎ ԱՊԱԿՈՒՑ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

4. Սույն տեխնիկական կանոնակարգում սահմանվում են նվազագույն անհրաժեշտ պահանջները շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների համար՝ ըստ անվտանգության հետևյալ տեսակների՝

- 1) մեխանիկական անվտանգություն.
- 2) հրդեհային անվտանգություն.
- 3) էկոլոգիական անվտանգություն.
- 4) կենսաբանական անվտանգություն.
- 5) էներգախնայողություն:

5. Նշված անվտանգության տեսակների ապահովման համար անհրաժեշտ է, որ սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին համապատասխանեն շինվածքների հետևյալ ցուցանիշները՝

- 1) հրակայունություն.
- 2) մեխանիկական ամրություն.
- 3) գնդակակայունություն.
- 4) պայթակայունություն.
- 5) կայունություն՝ հարվածական ազդեցությանը.
- 6) ջերմակայունություն.
- 7) ջերմափոխանցման դիմադրություն (ապակե շինվածքների համար) կամ էմիսիայի գործակից (ապակու համար).
- 8) լույսի ուղղորդված թողանցման գործակից.
- 9) լույսի կլանման գործակից.
- 10) արևային էներգիայի կլանման գործակից.
- 11) աղմկապաշտպանություն.
- 12) երկարակեցություն (կլիմայական կայունություն):

6. Ապակեպատման նախագծման փուլում պետք է ձևավորված լինի ապակեպատմանը ներկայացվող պահանջների համալիրը, որը պետք է ապահովի անվտանգությանը ներկայացվող բոլոր անհրաժեշտ պահանջների կատարումը՝ կախված շենքի կամ շինության նշանակությունից և դասավորվածությունից, հենց ապակեպատման նշանակությունից և դասավորումից: Ձևավորված համալիր պահանջների կատարման ապահովման համար անհրաժեշտ է հաշվարկման կամ հաստատված տեղեկատու տվյալների միջոցով ընտրել շինվածքների անհրաժեշտ տեսակները և մակնիշները՝ դրանց տեխնիկական բնութագրերով և պաշտպանության դասերով:

7. (կեսն ուժը կորցրել է 27.04.23 N 597-Ն)

8. Թերթապակուց շինվածքի մեխանիկական ամրությունն ապահովելու համար թերթապակին պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին՝

- 1) մնացորդային լարումների մեծությանը, չափումների անցկացման կանոններին, վերահսկողության պարբերականությանը (ոչ ուշ, քան օրը մեկ անգամ), որոնք պետք է սահմանված լինեն արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերում.
- 2) ապակու մեջ մնացորդային ներքին լարումներին (թրծաթողում) պետք է վերահսկվեն արտադրողի կողմից՝ ապակու թողարկվող ժապավենի ամբողջ լայնությամբ.
- 3) քայքայման արատներ (թերություններ) ապակու մեջ չի թույլատրվում.
- 4) չի թույլատրվում եզրերի երկայնությամբ կտրվածքներ 5 մմ-ից ավելի երկարությամբ և ապակու հաստության 1/2-ից ավելի խորությամբ:

IV. ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱԿԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՊԱԿՈՒ ԵՎ ԱՊԱԿՈՒՑ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

9. Շինվածքները, որոնք օգտագործվում են շենքերի և շինությունների ապակե կոնստրուկցիաներում, այդ թվում՝ ապակե պատերում, պատուհաններում, ապակեպատված պատշգամբներում և խորշապատշգամբներում, ցուցափեղկերում, ձմեռային այգիների ցանկապատերում, առևտրային տաղավարներում, լուսաթափանց ճակատներում և միջնորմերում, ապակե հատակներում, սանդղողքների աստիճաններում, ապակե ցանկապատերում, սանդղողքային ճաղաշարերում, առաստաղներում, զենիթային երդիկներում (լուսանցներում), մանսարդային պատուհաններում, տանիքներում, հովարներում, մուտքային խմբերում պետք է ընտրված և նախագծված լինեն այնպես, որ շահագործման բնականոն պայմաններում ապահովեն մարդկանց անվտանգությունն ապակիների փշրման դեպքում:

10. Կոնստրուկցիայի քայքայումը (փշրումը) չպետք է նպաստի մարդու՝ կոնստրուկցիայի միջով ընկնելու վտանգին և քայքայվող կոնստրուկցիայի տակ գտնվող մարդկանց վնասվելուն՝ ապակու ընկնող բեկորներից:

11. Ապակուց շինվածքները և դրանց ամրակապերը պետք է դիմանան բոլոր բեռնվածքներին (շահագործման, կլիմայական և այլն), որոնց դրանք կարող են ենթարկվել բնականոն շահագործման պայմաններում, եթե շենքերի կամ շինությունների կոնստրուկցիայում նախատեսված չէ համապատասխան ստացիոնար պաշտպանություն (փակոցներ) ապակու հետ հարումից:

V. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱԿԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐՈՒՄ ՓՇՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՊԱԿՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՇԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

12. Շինվածքները չպետք է փշրվեն ենթադրվող բեռնվածքների ազդեցության տակ՝ կախված ապակեպատման նշանակությունից և դասավորումից:

13. Շենքերի և շինությունների նախագծման, շինարարության, շահագործման (այդ թվում՝ վերանորոգման) ժամանակ օգտագործվող արտաքին ապակեպատման համար ապակու և (կամ) ապակուց շինվածքի ընտրությունը պետք է համապատասխանի՝

- 1) ապակեպատման նախագծման սահմանված առաջադրանքին կամ շահագործման բեռնվածքների նորմատիվ փաստաթղթերին.
- 2) ապակեպատման քաշին.

3) շրջանի հնարավոր նվազագույն և առավելագույն ջերմաստիճաններին, ինչպես նաև նվազագույն և առավելագույն մթնոլորտային ճնշմանը.

4) շրջանի համար քամու առավելագույն ճնշմանը.

5) շրջանի համար առավելագույն ձյան բեռնվածքին (հաշվի առնելով ձյան պարկերի առաջացման հնարավորությունը).

6) ապակեպատվածքով կլանվող արևային ճառագայթման ինտենսիվությանը և տևողությանը.

7) սեյսմիկ բեռնվածքներին (սեյսմավտանգ գոտու համար).

8) ապակեպատվածքի այլ բեռնվածքներին, որոնց պահանջների հաշվառումը շենքերի և շինությունների համար սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

14. Ապակուց շինվածքը կոնստրուկցիայի հետ միասին պետք է ապահովի ապակու ամբողջականությունը շահագործման ընթացքում՝ նախատեսված նախագծման առաջադրանքով և գործող օրենսդրությամբ:

15. Ապակեպատվածքի նախագծման ժամանակ ապակիները, որոնք 15⁰-ից ոչ ավելի թեքված են ուղղաձիգի հանդեպ, դիտվում են որպես ուղղաձիգ ապակիներ, եթե ապակու հորիզոնական պրոյեկցիան չի գերազանցում 50 սմ-ն: Ստատիկ բեռնվածքների կայունության պահանջները ներկայացվում են հորիզոնականի նկատմամբ 75⁰-ից պակաս անկյան տակ դասավորված բոլոր տեսակի շինվածքներին՝ կախված դրանց վրա ազդող բեռնվածքներից:

16. Մարդկանց անվտանգության ապահովման համար բարձր տեղերում անհրաժեշտ է օգտագործել անվտանգ բազմաշերտ կամ անվտանգ միված ապակի:

17. Բարձր վտանգավորությամբ տեղեր համարվում են մարդկանց զանգվածային գտնվելու (1-ից ավելի մարդ և 2 քառ. մետրի վրա) և անցման համար նախատեսված սենքերը, որոնց ցանկապատերում տեղադրված են ապակե կոնստրուկցիաներ, այդ թվում՝ շենքերի մուտքային խմբերը, դռները, ապակե առաստաղները և տանիքները, պատշգամբները և խորշապատշգամբները, ցուցափեղկերը, ձմեռային այգիների ցանկապատերը, լուսաթափանց ճակատները և միջնորմերը, ապակե հատակները, սանդուղքների աստիճանները, աստիճանների ցանկապատերը, սանդուղքային ճաղաշարերը, զենիթային երդիկները (լուսանցները), մանսարդային պատուհանները, ապակե հովարները:

18. Շինվածքի ընտրությունն ապակեպատման նախագծման ժամանակ պետք է կատարվի այնպես, որ ապահովվեն հետևյալ պահանջները՝

1) կոնստրուկցիան (ներառյալ ապակին, ամրակապերը և կրող կոնստրուկցիաները) պետք է բացառի մարդու ընկնելը դրա միջով: Ապակին և ամրակապերը պետք է դիմանան բոլոր բեռնվածքներին, որոնց դրանք կարող են ենթարկվել շահագործման բնականոն պայմաններում.

2) ապակու ջարդվելու ժամանակ բեկորները չպետք է վնասվածք հասցնեն բախման կամ ընկնելու գոտում հայտնված մարդկանց:

19. Այն տեղերում, որտեղ հնարավոր է մարդկանց բախումն ապակու հետ (դռների, միջնորմերի և պատերի) անգույն թափանցիկ թերթապակուց պատրաստված, պետք է ունենան թույլ նկատվող մակնշում և շինվածքի հետ մարդու բախման պաշտպանություն:

20. Եթե միված ապակու ջարդվելն ստեղծում է անմիջական վտանգ մարդու ընկնելուն կոնստրուկցիայի միջով, ապա անհրաժեշտ է օգտագործել բազմաշերտ ապակի կամ համակցություն բազմաշերտ և միված ապակիների կամ պաշտպանիչ արգելափակիչներ:

VI. ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՊԱԿՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

21. Շինվածքները համարվում են անվտանգ, եթե դրանք պատրաստված են ապակուց, որն անվտանգ է շահագործման ընթացքում:

22. Շահագործման ընթացքում ապակին համարվում է անվտանգ, եթե այն դիմանում է տրված բարձրությունից ընկնող 45± 1կգ զանգվածով փափուկ մարմնի հարվածին՝ համաձայն N 1 աղյուսակի:

Աղյուսակ N 1

Պաշտպանության դասը	Ընկնելու բարձրությունը, մմ
CM (ՄՄ)1	300± 30
CM (ՄՄ) 2	700±30

CM (ՄՄ)3	1200±30
CM (ՄՄ)4	2000±50

23. Եթե ապակին շահագործման ժամանակ համապատասխանում է տրված պաշտպանության դասի պահանջներին (փափուկ մարմնով հարվածի նկատմամբ կայունությամբ), ապա համարվում է, որ ապակին համապատասխանում է բոլոր՝ ավելի ցածր պաշտպանության դասերի պահանջներին՝ համաձայն N 1 աղյուսակի:

24. Մենքերում, որտեղ գործող նորմատիվներով (այդ թվում՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգով) պահանջվում է շահագործման ընթացքում անվտանգ շինվածքների օգտագործում, ապակու պաշտպանության դասը պետք է լինի ոչ պակաս ՄՄ (CM) 1-ից:

25. Անվտանգ շահագործման ընթացքում շինվածքների օգտագործման վերաբերյալ պահանջները տրված են N 2 աղյուսակում, որում թվարկված են սենքերի կարգերը և կոնստրուկցիաների տիպերը, որտեղ (ապակու հետ մարդու հնարավոր բախման կողմից) շահագործման ընթացքում թույլատրվում է օգտագործել միայն անվտանգ ապակիներ՝ նշված պաշտպանության դասից ոչ ցածր:

Աղյուսակ N 2

Պահանջներ՝ ապակիների օգտագործման անվտանգ շահագործման ընթացքում (ապակու հետ մարդու հնարավոր բախման կողմից)

Կարգ	Սենքերի տեսակը և բնութագիրը	Տիպ 1	Տիպ 2	Տիպ 3	Տիպ 4	Տիպ 5	Տիպ 6	Տիպ 7
		ուղղահիգ միջնորմեր			ուղղահիգ և (կամ) թեք միջնորմեր			
		$\Delta \leq 0,5$ h < 0,9	$\Delta > 0,5$ h < 0,9	h > 0,9				
1.	Սենքեր՝ բնակելի, սենքեր՝ մանկական, ուսումնական և բուժական հիմնարկների	մխված ՄՄ(CM) 3, բազմա-շերտ ՄՄ(CM)2	բազմաշերտ ՄՄ(CM)2	Չի նորմավորվում:	Թերթ-ապակի, մխված, բազմաշերտ	Տես 1-3 տիպերի պահանջները և հատուկ պահանջներ սանդղավանդակ դուրս եկող դռների համար	բազմա-շերտ ՄՄ(CM)2	բազմա-շերտ ՄՄ(CM)1, մխված ՄՄ(CM)3
2.	Օֆիսային սենքեր և առևտրային հարթակներ	մխված ՄՄ(CM)3, բազմա-շերտ ՄՄ(CM)2	բազմաշերտ ՄՄ(CM)2	Չի նորմավորվում:			բազմա-շերտ ՄՄ(CM)2	բազմա-շերտ ՄՄ(CM)1, մխված ՄՄ(CM)3
3.	Մարդկանց հավաքատեղեր (բացառությամբ 1, 2 և 4 կարգի սենքերի)	մխված ՄՄ(CM)3, բազմա-շերտ ՄՄ(CM)2	բազմաշերտ ՄՄ(CM)2	մխված ՄՄ(CM) 3, բազմաշերտ ՄՄ(CM) 2			բազմա-շերտ ՄՄ(CM)2	բազմա-շերտ ՄՄ(CM)1, մխված ՄՄ(CM)3

4.	Մենքեր՝ նյութական արժեքների պահեստավորման և պահման համար, այդ թվում՝ հանրամատչելի	միաված ՄՄ(CM)3	բազմաշերտ ՄՄ(CM)2	Չի նորմավորվում:		բազմաշերտ ՄՄ(CM)2	բազմաշերտ ՄՄ(CM)1, միաված ՄՄ(CM)3
----	---	----------------	-------------------	------------------	--	-------------------	-----------------------------------

1. հ- պատուհանագրգի բարձրությունը հատակի մակարդակից, - հատակի մակարդակի տարբերությունն ապակեպատման տարբեր կողմերի նկատմամբ, Δ - պատի թեքման անկյունն ուղղաձիգի հանդեպ
2. Կոնստրուկցիայի տիպ 1՝ պատեր (միջնորմեր, ճակատներ, պատերի լուսամուտագրգային հատվածամասեր և այլն) ուղղաձիգ ($\alpha \leq 15^\circ$), $\Delta \leq 0,50$ մ և լուսամուտագրգի բարձրությամբ $< 0,9$ մ
3. Կոնստրուկցիայի տիպ 2՝ պատեր (միջնորմեր, ճակատներ, պատերի լուսամուտագրգային հատվածամասեր և այլն) ուղղաձիգ ($\alpha \leq 15^\circ$), $\Delta > 0,50$ մ և լուսամուտագրգի բարձրությամբ $< 0,9$ մ
4. Կոնստրուկցիայի տիպ 3՝ պատեր (միջնորմեր, ճակատներ, պատերի լուսամուտագրգային հատվածամասեր և այլն) ուղղաձիգ ($\alpha \leq 15^\circ$) և լուսամուտագրգի բարձրությամբ $< 0,9$ մ
5. Կոնստրուկցիայի տիպ 4՝ այլ պատեր (միջնորմեր) սահմանափակող մարդկանց գործունեության գոտին, որտեղ հնարավոր է մարդկանց բախումն ապակու հետ: Թույլատրվում է թերթապակու օգտագործումը համապատասխանող ամրությունով ՄՄ(CM)1 պաշտպանության դասին: Օգտագործվող բազմաշերտ և միաված ապակիների պաշտպանության դասին պահանջներ չեն սահմանվում:

26. Միջնորմերում, ճակատներում, տանիքածածկերում և զենիթային լուսանցներում պարտադիր է միաված ապակու, բազմաշերտ ապակու կամ բազմաշերտ և միաված ապակիների համակցության օգտագործումը:

27. Զենիթային լուսանցներում և ապակե տանիքածածկերում արգելվում է օգտագործել միաված ապակի՝ որպես ներքևի ապակի (ուղղված սենքի ներքը):

28. Դռներից 0,3 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա տեղադրված ապակեպատվածքը պետք է իրականացվի անվտանգ ապակուց (միաված կամ բազմաշերտ), եթե նախատեսված չեն բախումը դրա հետ կանխող ստացիոնար արգելափակիչներ:

29. Տեղադրվող դռներում կամ միջնորմերում՝ կախված ապակեպատվածքի տիպից, պետք է օգտագործվեն հետևյալ տիպերի ապակիներ՝

1) եթե ապակեպատվածքը բաղկացած է մեկ ապակուց, ապա պետք է օգտագործվի միայն անվտանգ ապակի (միաված կամ բազմաշերտ)։

2) եթե ապակեպատվածքը բաղկացած է ապակու երկու շերտերից, ապա պետք է օգտագործվի միայն անվտանգ ապակի (միաված կամ բազմաշերտ)։

3) եթե ապակեպատվածքը բաղկացած է ապակու երեք շերտերից, ապա եզրային ապակիները պետք է պատրաստված լինեն միայն անվտանգ ապակուց (միաված կամ բազմաշերտ), իսկ միջանկյալ ապակին չի նորմավորվում։

4) երկտակ պատշգամբի դռան ապակեպատվածքը պետք է իրականացվի միայն անվտանգ ապակուց (միաված կամ բազմաշերտ)։

30. Երեք հարկից բարձր տեղադրված պատշգամբների ապակեպատվածքի արտաքին կողմը, խորշապատշգամբների և սենքերի ապակե ճակատների, ինչպես նաև ապակեպատվածքի ներքին կողմը, եթե ներքևի եզրը տեղադրված է հատակի մակարդակից ոչ պակաս 700 մմ բարձրության վրա, թույլատրվում է իրականացնել միայն անվտանգ ապակուց (միաված կամ բազմաշերտ)։

31. Բազմահարկ շենքերի սանդղավանդակներում և նախամուքերում թույլատրվում է օգտագործել թերթապակի՝ 6 մմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ, եթե ուրիշ պատճառներով չի պահանջվում օգտագործել անվտանգ ապակի:

VII. ՀԱՐՎԱԾԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՃԵՂՔԵՎԵԼՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒՆ ԱՊԱԿՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

32. Հարվածակալն ազդեցության և ճեղքվելու նկատմամբ կայուն բազմաշերտ ապակին մեխանիկական ամրությամբ պետք է համապատասխանի N 3 աղյուսակում բերված պահանջներին:

Աղյուսակ N 3

Պահանջներ՝ հարվածակալն ազդեցության և ճեղքվելու նկատմամբ կայուն ապակիներին

Պաշտպանության դասը	Հնկներու բարձրությունը, մմ	Հարվածների գումարային քանակը
փորձարկում՝ գնդով		
P1A	1500±20	3
P2A	3000±20	3
P3A	6000±20	3
P4A	9000±20	3
P5A	9000±20	3x3*
փորձարկում՝ կացնով և մուրճով		
P6B	-	30-ից մինչև 50
P7B	-	51-ից ավելի մինչև 70
P8B	-	70-ից ավելի
*կատարվում է երեք հարված յուրաքանչյուր երեք կետում		

33. Ապակիները համարվում են հարվածական ազդեցության նկատմամբ կայուն, եթե դիմանում են (4,1±0,07)կգ զանգվածով պողպատե գնդի հարվածին՝ N 3 աղյուսակին համապատասխան տրված բարձրությունից ընկնող:

34. Ապակիները համարվում են ճեղքվելու նկատմամբ կայուն, եթե դիմանում են N 3 աղյուսակին համապատասխան տրված հարվածների քանակին, կացնով (մուրճով) (2,0±0,1) կգ զանգվածով՝ տրված կինետիկ էներգիայով:

35. Եթե ապակին համապատասխանում է հարվածակայունության սահմանված դասի պահանջներին կամ, համապատասխանաբար, ճեղքակայունության, ապա ընդունվում է, որ այն համապատասխանում է բոլոր՝ ավելի ցածր դասերին հարվածակայունության կամ ճեղքակայունության պահանջներին՝ N 3 աղյուսակին համապատասխան:

VIII. ԳՆԴԱԿԱԿԱՅՈՒՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

36. Բազմաշերտ գնդակակայուն ապակին պետք է համապատասխանի N 4 աղյուսակում նշված պահանջներին:

Աղյուսակ N 4

Պահանջներ՝ բազմաշերտ գնդակակայուն ապակիների նկատմամբ

Պաշտպանության դասը	Զենքի տեսակը	Փամփուշտի անվանումը և ինդեքսը	Գնդակի բնութագիրը			Գնդակածու- թյան հեռավորությունը, մ
			միջուկի տիպը	զանգվածը, գ	արագությունը, մ/վրկ	
1	2	3	4	5	6	7
Ս 1	ատրճանակ Մակարով (ՍՄ)	9-մմ ատրճանակային փամփուշտ 57-Н-181С գնդակով ՍԵԴ	պողպատե	5,9	315±10	5±0,05
	ատրճանակ «Նագան»	7,62- մմ ատրճանակային փամփուշտ 57-Н-122 գնդակով Р	կապարե	6,8	285±10	5±0,05
Ս 2	ատրճանակ հատուկ փոքրատրամաչափի ՍԿՄ	5,45-մմ ատրճանակային փամփուշտ 7Н 7 գնդակով ՍԵԴ	պողպատե	2,5	320±15	5±0,05
	ատրճանակ Տոկարել (ՏՏ)	7,62-մմ ատրճանակային փամփուշտ 57-Н-134С գնդակով ՍԵԴ	պողպատե	5,5	430±15	5±0,05
Ս 2a	որսորդական հրացան 12 տրամաչափի	18,5-մմ որսորդական փամփուշտ	կապարե	35,0	400±10	5±0,05
Ս 3	ավտոմատ АК-74	5,45-մմ փամփուշտ 7Н 6 գնդակով ՍԿ	պողպատե ջերմամրացված	3,4	900±10	5-10
	ավտոմատ АКМ	7,62-մմ փամփուշտ 57-Н-231 գնդակով ՍԿ	պողպատե ջերմամրացված	7,91	725±15	5-10
Ս 4	ավտոմատ АК-74	5,45-մմ փամփուշտ 7Н 10 գնդակով ՍՍՍ	պողպատե ջերմամրացված	3,6	900±10	5-10
Ս 5	հրացան СВД	7,62-մմ փամփուշտ 57-Н-323 С գնդակով ЛՍԿ	պողպատե ջերմամրացված	9,6	830±10	5-10
	ավտոմատ АКМ	7,62-մմ փամփուշտ 57-Н-231 գնդակով ՍԿ	պողպատե ջերմամրացված	7,9	725±15	5-10
Ս 5a	ավտոմատ АКМ	7,62-մմ փամփուշտ 57-В3-231 գնդակով В3	հատուկ	7,6	735±15	5-10
Ս 6	հրացան СВД	7,62-մմ փամփուշտ СТ-М2	պողպատե ջերմամրացված	9,6	830±10	5-10
Ս 6a	հրացան СВД	7,62-մմ փամփուշտ 7-В3-3 գնդակով В-32	հատուկ	10,4	820±20	5-10

37. Ապակիները համարվում են գնդակակայուն, եթե դրանք դիֆանում են 125 ± 10 մմ կողմերի երկարությամբ փորձարկվող նմուշի կենտրոնում հավասարակողմ եռանկյան գագաթներին գենքից երեք գնդակի դիպչելուն՝ առանց պայթախոռոչաստեղծման՝ N 4 աղյուսակին համապատասխան:

38. Գնդակակայուն ապակիների օգտագործման պահանջները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

IX. ՊԱՅԹԱԿԱՅՈՒՆ ԱՊԱԿՈՒ ԵՎ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

39. Պայթուցիկ նյութերի լիցքերից առաջացած առաջնային և երկրորդական խոցելի գործոններից օդային հարվածական ալիքի (ՕՀԱ) պոտենցիալ վնասը վերացնելու կամ պակասեցնելու նպատակով ապակեպատվածքի համար պետք է ընտրվեն բազմաշերտ ապակիներ:

40. Ապակու վրա պոլիմերային թաղանթների տեղադրման դեպքում թաղանթի տեղադրման ձևը և շրջանակային կոնստրուկցիային ամրացումը պետք է ապահովվի ապակու փշրման բնույթը, այսինքն, բացառի ապակեպատվածքի փշրումն ամբողջությամբ դեպի ներս թռիչքով, «ապակի-թաղանթ» բաղադրությամբ:

41. Ահաբեկչական գրոհի ժամանակ շենքերի և շինությունների փլուզման ռիսկի նվազեցման համար չի թույլատրվում տեղադրել շենքի հիմնական պատող և կրող կոնստրուկցիաների (շենքի պատերի և ապակեպատվածքի հավասար ամրության սկզբունք) պայթակայունությունը գերազանցող պայթակայուն շինվածքներ, եթե շրջանակային կոնստրուկցիաներում նախատեսված չեն պահպանիչ պլաստիկ (հանդարտիչ, մեղմիչ, մարիչ) կապեր և ապակեպատվածքից կրող կոնստրուկցիաների վրա կրիտիկական բեռնվածքների փոխանցման կանխման համար տարրեր:

42. Գազաօդային խառնուրդի ծավալային պայթյունի ժամանակ շենքերի և շինությունների փլուզման ռիսկի նվազեցման համար շենքերի և շինությունների գազիֆիկացված, ինչպես նաև այրվող գազով բալոնների պահման կամ շահագործման համար նախատեսված սենքերում չի թույլատրվում տեղադրել պայթակայուն շինվածքներ, եթե նախատեսված չեն պահպանիչ շրջանակային կոնստրուկցիաներ (անջատվող կամ բացվող):

X. ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԱՊԱԿՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

43. Շենքերի հրապաշտպան լուսաթափանց կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է օգտագործել հրակայուն ապակիներ՝ հրակայունության պահանջներին համապատասխան:

44. Հրապաշտպան կոնստրուկցիաների ապակեպատվածքը (հրապաշտպան ապակին) կոնստրուկցիա է, որն ընդգրկում է ապակի, շրջանակ ու մոնտաժային տարրեր և բավարարում է տրված փորձարկումների արդյունքներով հրակայունության չափանիշներին:

45. Հակահրդեհային լուսաթափանց կոնստրուկցիայում օգտագործվող հրապաշտպան ապակեպատվածքը (ապակի) դասակարգվում է Ե(E), ԵԻ(EI), ԵՎ(EW) դասերով: Տառանշաններով (արտոնատոմսեր) նշանակում են հրակայուն ապակու (ապակեպատվածքի) դասը, այնուհետև թվանշաններով նշանակվում է հրակայունության սահմանը՝ բուլետներով: Հրապաշտպան ապակեպատվածքի հրակայունության սահմանը տրվում է փորձարկումների արդյունքներով հրակայունության նվազագույն սահմանը պետք է լինի 30 բուլետից ոչ պակաս:

46. Ե (E) դասի ապակեպատվածքը բոցի և այրման արգասիքների նկատմամբ պետք է ապահովի հերմետիկությունն իր հրակայունության սահմանի ընթացքում: Ե (E) դասի համար սահմանված չեն կրակի նկատմամբ ապակու հակառակ կողմի ջերմաստիճանի աճի սահմանափակումներ: Ե (E) դասի հրակայուն շիվածքն անցկացնում է ջերմային շոգը, որի պատճառով այն թույլատրվում է օգտագործել, երբ ապակուց մինչև տարահանման ելքերը և դյուրավառ նյութերն ապահովված է բավականին անվտանգ հեռավորություն:

47. ԵՎ (EW) դասի հրակայուն շիվածքը՝ բացի Ե (E) դասի շիվածքների համար սահմանված պահանջներից, պետք է սահմանափակի նաև անցնող ջերմային ճառագայթումը (ոչ ավելի 10 կՎտ/մ^2 - ից) հրակայունության սահմանի ընթացքում:

48. ԵԻ (EI) դասի հրապաշտպան ապակեպատվածքը (մեկուսացնող հրապաշտպան ապակեպատվածք) Ե(E) դասի հրապաշտպան ապակեպատվածքի համար սահմանված պահանջներից բացի, պետք է սահմանափակի նաև անցնող ջերմային ճառագայթումը մինչև մարդու համար անվտանգ մակարդակը (ոչ ավելի $2,5 \text{ կՎտ/մ}^2$) հրակայունության սահմանի ընթացքում: Բոցի նկատմամբ ԵԻ (EI) դասի շիվածքների հակառակ կողմի մակերևույթի ջերմաստիճանի միջին բարձրացումը պետք է կազմի 140°C -ից ոչ ավելի:

49. Շենքերի հրապաշտպան ապակեպատվածքի համար՝
- 1) թույլատրվում է օգտագործել հրակայուն ամրանավորված ապակի միայն Ե(E) 30 դասի հրապաշտպան ապակեպատվածքի համար.
 - 2) չի թույլատրվում օգտագործել Ե (E) դասի հրակայուն ապակին տարահանման ուղիների և դյուրաբոցավառվող նյութերի պահման սենքերի պաշտպանության համար.
 - 3) չի թույլատրվում օգտագործել Ե(E) դասի հրակայուն ապակի, եթե հակահրդեհային արգելքի ապակեպատվածքի ընդհանուր մակերեսը գերազանցում է արգելքի 25 տոկոսը.

- 4) թույլատրվում է օգտագործել ԵԻ(EI) դասի հրակայուն ապակի շենքի հետևյալ կարևոր տարրերում՝
 - ա. տարահանման ուղիների պաշտպանությունն ապահովող հակահրդեհային պատնեշի ապակեպատվածքում,
 - բ. այլ շենքերին անմիջականորեն մոտ տեղակայված արտաքին ապակեպատվածքում (բոցի և ջերմային էներգիայի փոխանցման միջոցով մոտ տեղակայված շենքերի վրա հրդեհի տարածումը կանխարգալելու համար),
 - գ. տարահանման արտաքին ուղիներին անմիջականորեն մոտ տեղակայված լուսամուտների կամ տանիքների ապակեպատվածքում (օրինակ՝ տանիքների հորիզոնական տեղամասերի միջով անցնող տարահանման ուղիներին կամ շենքի պատերին անմիջականորեն մոտ գտնվող), ինչպես նաև արտաքին տարահանման ուղիները տանող դռների ապակեպատվածքում,
 - դ. շենքի ճակատի և դրան հարող ներքին տարահանման աստիճանների արտաքին ապակեպատվածքում,
 - ե. բարձրաբերձ շենքերի հակահրդեհային ապաստարանների ապակեպատվածքում:

XI. ԱՊԱԿՈՒ ԵՎ ԱՊԱԿՈՒՅ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

50. Կենսաբանական անվտանգությունն ապահովելու համար շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքները պետք է համապատասխանեն սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված՝ մարդկանց տեսողության, ջերմային անվտանգության և աղմկապաշտպանության պահանջներին:

51. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անգույն թափանցիկ թերթապակին, ըստ լույսի ուղղորդված թողանցման գործակցի, պետք է համապատասխանի N 11 աղյուսակում նշված պահանջներին:

Աղյուսակ N 11

Կախված հաստությունից՝ անգույն ապակիների համար լույսի ուղղորդված թողանցման գործակցի նկատմամբ պահանջներ

Ապակու հաստության ընդգրկույթները, մմ	Լույսի ուղղորդված թողանցման գործակցի պահանջվող նվազագույն մեծությունը
2,2-ից ոչ ավելի	0,89
2,2-ից մինչև 3,2	0,88
3,2-ից մինչև 4,2	0,87
4,2-ից մինչև 5,2	0,86
5,2-ից մինչև 6,2	0,85
6,2-ից մինչև 8,2	0,83
8,2-ից մինչև 9,2	0,81
9,2-ից մինչև 10,2	0,79
10,2-ից մինչև 15,2	0,76
15,2-ից մինչև 19,2	0,72
19,2-ից մինչև 25,2	0,67

52. Շենքերում և շինություններում մարդկանց ջերմային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով (մարդկանց առողջության համար բարենպաստ միկրոկլիմայի պահպանում) շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքները պետք է ընտրվեն այնպես, որ արտաքին ապակեպատվածքը համապատասխանի սույն տեխնիկական կանոնակարգով էներգախնայողությանը ներկայացվող պահանջներին:

53. Արտաքին ապակեպատվածքի դեպքում արևային էներգիայի 50 տոկոս և ավելի կլանման գործակից ունեցող ապակին պետք է լինի միաված:

54. Պատուհանների կամ դռների կոնստրուկցիաներում տեղակայվող ապակու (ապակեկապոցների) վրա թույլատրվում է տունձել արևապաշտպան պոլիմերային թաղանթներ, այն պայմանով, որ արևապաշտպան թաղանթներով ապակիները (ապակեկապոցները) համապատասխանեն սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:

55. Արևային էներգիայի 50 տոկոս և ավելի կլանման գործակից ունեցող տունձված թաղանթներով ապակիների (ապակեկապոցների) օգտագործմամբ արտաքին ապակեպատվածքի ապակիները պետք է լինեն միաված:

56. Արտաքին ապակեպատվածքի համար օգտագործվող շինվածքները պետք է ապահովեն ապակեպատվածքի էներգախնայողության պահանջվող մակարդակը: Ապակեպատվածքի էներգախնայողությունը բնութագրվում է ջերմափոխանցման տեսակարար դիմադրության մեծությամբ R (R):

57. Կախված շենքերի և սենքերի նշանակությունից, ինչպես նաև շրջանի ջեռուցման ժամանակաշրջանի աստճան-օր ցուցանիշի մեծությունից՝ T_n (D_d) արտաքին ապակեպատվածքի ջերմափոխանցման տեսակարար դիմադրությունը R (R) պետք է լինի ոչ պակաս $N 12$ աղյուսակում նշված R_{req} (R_{reg}) պահանջվող մեծությունից:

Աղյուսակ N 12

Արտաքին ապակեպատվածքի ջերմափոխանցման տեսակարար դիմադրության պահանջվող մեծությունը

Շենքեր և սենքեր ա (a) և բ(b)գործակիցները	Աստիճան - օրերը ջեռուցման ժամանակաշրջանի, T_n (D_d), $^{\circ}C.օր$	Շենքերի և շինությունների պատող կոնստրուկցիաների ապակեպատվածքի ջերմափոխանցման տեսակարար դիմադրության պահանջվող մեծությունը R_{req} (R_{reg}), $m^2 \cdot ^{\circ}C/Bt$	
		պատուհանների և պատշգամբների դռների, ցուցափեղկերի և վիտրաժների	լուսանցներ՝ ուղղաձիգ ապակեպատմամբ
1. Բնակելի, բուժօգնական և մանկական հիմնարկներ, դպրոցներ, գիշերօթիկ դպրոցներ, հյուրանոցներ և հանրակացարաններ	2000	0,3	0,3
	4000	0,45	0,35
	6000	0,6	0,4
	8000	0,7	0,45
	10000	0,75	0,5
	12000	0,8	0,55
ա (a)			$2,5 \times 10^{-5}$
բ (b)			0,25

2. Հասարակա-կան, բացի նշվածներից, վարչական և կենցաղային, արտադրական և այլ շենքեր և սենքեր՝ խոնավ կամ թաց ռեժիմով	2000	0,3	0,3
	4000	0,4	0,35
	6000	0,5	0,4
	8000	0,6	0,45
	10000	0,7	0,5
	12000	0,8	0,55
ա (a)		5×10^{-5}	$2,5 \times 10^{-5}$
բ (b)		0,2	0,25
3. Արտադրական չոր և բնականոն ռեժիմներով	2000	0,25	0,2
	4000	0,3	0,25
	6000	0,35	0,3
	8000	0,4	0,35
	10000	0,45	0,4
	12000	0,5	0,45
ա (a)		$2,5 \times 10^{-5}$	$2,5 \times 10^{-5}$
բ (b)		0,2	0,15
<p>1. Ռեգ (R_{reg}) արժեքը Դ_d (D_d) մեծությունների համար, տարբերվող աղյուսակայինից, հարկավոր է որոշել հետևյալ բանաձևով.</p> $R_{reg} = a \times D_d + b$ <p>որտեղ D_d-ն աստիճան- օրերը ջեռուցման ժամանակաշրջանի, °C.օր, կոնկրետ կետի համար, ա(a), բ(b)՝ գործակիցներ, որոնց մեծությունը պետք է վերցնել աղյուսակով տրված շենքի և սենքի կարգին համապատասխան՝ բացառությամբ պատուհանների և պատշգամբների դռների ապակեպատվածքի, ցուցափեղկերի և վիտրաժների 1-ին կարգի շենքերի և սենքերի համար, որտեղ՝</p> <p>մինչև 6000 °C.օր միջակայքի համար՝ ա(a) = 7×10^{-5}, բ (b) = 0,15,</p> <p>6000 - 8000 °C.օր միջակայքի համար՝ ա(a) = 5×10^{-5}, բ (b) = 0,3,</p> <p>8000 և ավելի °C.օր միջակայքի համար՝ ա(a) = $2,5 \times 10^{-5}$, բ(b) = 0,5:</p>			

պայմանների բազմամյա դիտարկումների արդյունքներից, պետք է հաստատվեն սահմանված կարգով կատարված փորձարկումների և հաշվարկների հիման վրա:

59. Ջերմափոխանցման տեսակարար դիմադրության հաշվարկման կամ փորձարկումների ժամանակ արտաքին ջերմաստիճանը (կլիմայական խցի ցուրտ մասի ջերմաստիճան) ընդունվում է ամենացուրտ հնգօրյակի ջերմաստիճանին հավասար 0,92-ի ապահովությամբ օգտագործման շրջանի համար՝ ըստ բազմամյա օդերևութաբանական դիտարկումների տվյալների: Ներքին ջերմաստիճանը (կլիմայական խցի տաք մասի ջերմաստիճան) ընդունվում է հավասար 18C-ի:

60. Բնակելի, հասարակական և վարչական շենքերի արտաքին ապակեպատվածքի համար պետք է ընտրվեն ապակիներ (ապակեկապոցներ), որոնք շահագործման նորմալ պայմաններում (հարաբերական խոնավությունը ոչ պակաս 60 տոկոս 18 C ջերմաստիճանի դեպքում) և ամենացուրտ հնգօրյակի ջերմաստիճանին հավասար 0,92-ի ապահովությամբ օգտագործման շրջանի համար՝ ըստ բազմամյա օդերևութաբանական դիտարկումների տվյալների, ապահովում են պատուհանի կենտրոնում ապակու ներքին մակերևույթի ցողի կետի ջերմաստիճանից ոչ պակաս ջերմաստիճան:

61. Արտադրական շենքերի արտաքին ապակեպատվածքի համար պետք է ընտրվեն ապակիներ (ապակեկապոցներ), որոնք շահագործման նորմալ պայմաններում (ներքին օդի 18 C ջերմաստիճանի դեպքում) և ամենացուրտ հնգօրյակի ջերմաստիճանին հավասար 0,92-ի ապահովությամբ օգտագործման շրջանի համար՝ ըստ բազմամյա օդերևութաբանական դիտարկումների տվյալների, ապահովում են պատուհանի կենտրոնում ապակու ներքին մակերևույթի ջերմաստիճանը ոչ պակաս 0C-ից:

62. Արտաքին աղմկապաշտպան ապակեպատումը նախատեսվում է օդային աղմուկի նվազեցման համար:

63. Շինվածքները պետք է ունենան աղմկապաշտպանիչ հետևյալ ցուցանիշները՝

1) Ռ_w (R_w) - օդային աղմուկի նվազեցման ինդեքս:

2) Ռ_{Աավիա} (R_{A avia}) - օդային տրանսպորտի օդային աղմուկի նվազեցման ինդեքս:

3) Ռ_{Ատրանս} (R_{A trans}) - վերգետնյա տրանսպորտի օդային աղմուկի նվազեցման ինդեքս:

64. Շինվածքների աղմկապաշտպանիչ ցուցանիշներն ընտրվում են՝ կախված շենքերի և շինությունների դասավորվածությունից:

65. Աղմկապաշտպանիչ ապակեպատվածքն օգտագործվում է այն շենքերի և շինությունների արտաքին ապակեպատվածքի համար, որոնք մերձակա են տրանսպորտի ինտենսիվ շարժման մայրուղիներին, օդանավակայաններին, աղմկոտ արտադրություններին, մարզադաշտերին և զվարճանքի օբյեկտներին:

66. Շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների աղմկապաշտպանության նվազագույն պահանջները տրված են N 13 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 13

Շենքերում և շինություններում օգտագործվող շինվածքների աղմկապաշտպանության նվազագույն պահանջների ցուցանիշները

Սենքերի նշանակությունը	R _{Ատրանս} -ի պահանջվող մեծությունները՝ դԲԱ, շենքի ճակատի մոտ ձայնի համարժեք մակարդակների դեպքում՝ դԲԱ, տրանսպորտի առավել ինտենսիվ երթևեկության ժամանակ (ցերեկվա ընթացքում, «պիկ» ժամերին)				
	60	65	70	75	80
1. Բուժական հիմնարկների հիվանդասենյակներ, բժշկական հիմնարկների առանձնասենյակներ, բնակելի սենքեր	15	20	25	30	35
2. Աշխատասենյակներ, առանձնասենյակներ՝ վարչական շենքերում և օֆիսներում	-	-	15	20	25

XII. ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՊԱԿՈՒ ԵՎ ԱՊԱԿՈՒՑ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ

67. Թերթապակին (այդ թվում՝ թափանցիկ, գունավոր, ծածկույթով, բազմաշերտ, հրակայուն, մխված, դեկորատիվ ապակի), տրամատային ապակին, ապակե բլոկներն էկոլոգիապես անվտանգ են: Արտադրության գործընթացում, տեղափոխման, պահման և օգտագործման ժամանակ շրջակա միջավայր չեն արտանետում տոկսիկ նյութեր և ճառագայթավտանգ չեն:

68. 71-րդ կետում նշված շինվածքների օգտահանումը պետք է կատարվի արդյունաբերական վերամշակման եղանակով:

69. Հեռմետրիկներ, մետաղական իրեր պարունակող ապակուց շինվածքների (ապակեկապոցներ և ամրանավորված ապակի) թափոնների օգտահանման ընթացքում պետք է բաժանվեն մասերի (բացի այն շինվածքներից, որոնց թափոնների օգտահանումն արդյունաբերական վերամշակման չի ենթարկվում): Շինվածքի կազմության յուրաքանչյուր տարր ենթակա է առանձին-առանձին օգտահանման:

70. Մասնատումը պետք է կատարվի ըստ տեխնոլոգիական փաստաթղթերի և անվտանգության տեխնիկայի պահանջների:

71. Արդյունաբերական վերամշակման չենթարկվող ապակու թափոնների օգտահանումը կատարվում է մասնագիտացված պոլիգոններում:

XIII. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՊԱԿՈՒ ԵՎ ԱՊԱԿՈՒՑ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ

72. Շինվածքները պետք է պահվեն և փոխադրվեն փաթեթավորված և մակնշված:

73. Շինվածքները պետք է փաթեթավորված լինեն արկղերի, փաթեթների, բուրգերի, բեռնարկղերի կամ այլ տեսակի տարաների մեջ, ապակու պաշտպանությունը պատահական հարվածներից, կոշտ իրերի հետ հպումից և թրթռումից ապահովելու համար: Շինվածքները տեղադրվում են տարայի մեջ մեղմիչ նյութի վրա, որը չի պարունակում քերծող ներառուկներ և ապահովում է շինվածքի պահպանվածությունը: Արկղերը, բեռնարկղերը և այլ տեսակի տարաներ պետք է պահպանեն հաշվարկային բեռնվածքները փոխադրման և պահման պայմաններում՝ համապատասխան սայն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին և բեռների փոխադրման կանոններին: Տարայի նորմատիվ փաստաթղթերում պետք է նշված լինի տարայի մեջ բեռնվող արտադրանքի առավելագույն քանակը:

74. Շինվածքների վրա պետք է ցանված լինի հատուկ փոշի՝ վերաշարված թղթով, ծալքավոր ստվարաթղթով և այլ միջադիր նյութերով, քերծող ներառուկներ չպարունակող և ապակու հետ չփոխազդող:

75. Շինվածքների մակնշումը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին՝

1) բազմաշերտ ապակուց շինվածքներ՝ պետք է ունենան մակնշում: Բազմաշերտ ապակուց յուրաքանչյուր շինվածքի վրա, աշխատանքային գոտու ներքևի ձախ անկյունում (կախված ապակուց շինվածքի դիրքից լուսաթափանց կոնստրուկցիայում) նշում են հստակ չվացվող մակնշում, որը կարդացվում է սենքից և պարունակում է՝

- ա. անվանումը և (կամ) արտադրող կազմակերպության ապրանքանիշը,
- բ. պատրաստման ամիսը և տարեթիվը,
- գ. բազմաշերտ ապակու պայմանական նշանը.

2) մխված ապակի՝ յուրաքանչյուր ապակու վրա, ներքևի ձախ անկյունում (համեմատ սենքին) նշում են հստակ չվացվող մակնշում, որը պարունակում է՝

- ա. անվանումը և (կամ) արտադրող կազմակերպության ապրանքանիշը,
- բ. մխված ապակու պայմանական նշանը:

Ծածկույթով մխված ապակին մակնշում են ներքևի ձախ անկյունում այն կողմից, որտեղ ծածկույթ չկա.

3) ապակեկապոցներ՝ յուրաքանչյուր ապակեկապոցի վրա (հեռավորական շրջանակի վրա կամ ներքևի ձախ անկյունում) նշում են հստակ չվացվող մակնշում, որը կարդացվում է սենքից և պարունակում է՝

- ա. անվանումը և (կամ) արտադրող կազմակերպության ապրանքանիշը,
- բ. պատրաստման ամիսը և տարին:

Այն դեպքում, երբ ապակեկապոցում օգտագործվում է բազմաշերտ կամ մխված ապակի, մակնշումն ապակեկապոցի վրա պետք է պարունակի պայմանական նշան կամ էլ դասավորված լինի այնպես, որ տեսանելի լինի բազմաշերտ կամ մխված ապակու մակնշումը.

4) հրակայուն ապակի՝ յուրաքանչյուր հրակայուն ապակու վրա նշում են հստակ չվացվող մակնշում, որը պարունակում է՝

- ա. անվանումը և (կամ) արտադրող կազմակերպության ապրանքանիշը,
- բ. պայմանական նշանը և (կամ) առևտրային մակնիշը,
- գ. հրակայունության դասը,
- դ. հաստությունը, մմ.

5) թերթապակու, ամրանավորված, զարդանկարավոր (նախշավոր), դեկորատիվ, ծածկույթով ապակիների համար մակնշումն ապակու վրա պարտադիր չէ:

76. Մակնշումն ապակե բլոկի, ինչպես նաև շինվածքի տարայի վրա պետք է լինի արտադրանքի մասին՝ հետևյալ տեղեկություններով՝

- 1) անվանումը և (կամ) արտադրող կազմակերպության ապրանքանիշը.
- 2) ապակու (շինվածքի) պայմանական նշանը և (կամ) ապակու (շինվածքի) առևտրային մակնիշը.
- 3) ապակու կամ շինվածքի քանակը հատով և (կամ) մ²:

XIV. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԱՊԱԿՈՒ ԵՎ ԱՊԱԿՈՒՑ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՄԱՆԸ ԵՎ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆԸ

77. Շինվածքները փոխադրում են բոլոր տեսակի փոխադրամիջոցներով այն պայմանով, որ փոխադրման ընթացքում ապահովվի արտադրանքի պահպանվածությունը և պաշտպանվի մթնոլորտային ազդեցություններից, հարվածներից և թրթռումներից: Շինվածքների տեղադրումը և ամրացումը տրանսպորտային միջոցներում պետք է կատարվեն այնպես, որ փոխադրման ընթացքում արտադրանքով տարան չկարողանա տեղաշարժվել և բեռնաթափման ժամանակ հասանելի լինի՝ չենթարկելով անթույլատրելի ռիսկի մարդկանց կյանքը և առողջությունը: Սպառողը և փոխադրողը պարտավոր են ծանոթանալ արտադրողի կողմից տրամադրված շինվածքների անվտանգ պահման, փոխադրման և տեղափոխման մասին տեղեկատվության հետ:

78. Բեռնարկղերով, արկղերով կամ ուրիշ տեսակի տարայով ապակու փոխադրման ժամանակ ապակին տեղադրում են այնպես, որ ապակու թերթերը և ապակուց շինվածքները դասավորված լինեն շարժման ուղղությամբ (բացի ջրային տրանսպորտով փոխադրումից):

79. Շինվածքների փոխադրման, բեռնման և բեռնաթափման ժամանակ պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն մեխանիկական վնասումներից պահպանվածությունն ապահովելու համար:

80. Շինվածքներով յուրաքանչյուր տարա արգելվում է տեղափոխել մարդկանց վրայով:

81. Շինվածքները (տարայով կամ առանց տարայի) պետք է պահվեն չոր ջեռուցվող փակ սենյակում: Շինվածքները չպետք է պահվեն բեռնարկղերում:

82. Ապակու թերթերը և ապակուց շինվածքները պահման ժամանակ (տարայով կամ առանց տարայի) պետք է տեղադրված լինեն հատուկ կոնստրուկցիաների վրա (բուրգեր կամ դարակաշարեր), մեղմիչ տակդիրների վրա թեք դիրքով, ուղղաձիգի նկատմամբ 3⁰-15⁰ թեքության անկյունով:

83. Եթե փոխադրման տարան խոնավ է, ապա անհրաժեշտ է շինվածքը բացել փակ սենյակում և ապահովել ապակու (շինվածքի) չորացումը:

XVI. ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

84. Շինվածքներում չափումների միասնականության ապահովումը պետք է իրականացվի «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

XVII. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՄԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

85. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով նախատեսված անվտանգության պահանջների ապահովումը պետք է իրականացվի «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» օրենքներով սահմանված կարգով:

(85-րդ կետը փոփ. 27.04.23 N 597-Ն)

(հավելվածը փոփ. 27.04.23 N 597-Ն)

**Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար**

Դ. Սարգսյան